



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 197 25 360 A 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
C 07 C 19/08
C 08 J 9/14
C 08 G 71/04

②① Aktenzeichen: 197 25 360.1
②② Anmeldetag: 16. 6. 97
④③ Offenlegungstag: 25. 6. 98

DE 197 25 360 A 1

⑥⑥ Innere Priorität:
196 52 437. 7 17. 12. 96

⑦① Anmelder:
Solvay Fluor und Derivate GmbH, 30173 Hannover,
DE

⑦② Erfinder:
Krücke, Werner, 30163 Hannover, DE; Zipfel, Lothar,
Dr., 30880 Laatzen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑥④ Gemische mit 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan

⑥⑦ Beschrieben werden neue Gemische, die 50 bis 99 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1 bis 50 Gew.-% von mindestens einem Fluorkohlenwasserstoff ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan enthalten. Derartige Gemische eignen sich hervorragend als Treibgas für ein Treibmittel zur Herstellung von geschäumten Kunststoffen, insbesondere von Polyurethan-Schäumen. Die Gemische sind nicht brennbar, das Dämmverhalten der Schäume ist verbessert, insbesondere bei Anwendung auf tiefe Temperaturen.

DE 197 25 360 A 1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft Gemische mit 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (R 365 mfc) und ihre Verwendung bei der Herstellung geschäumter Kunststoffe.

Es ist bereits bekannt, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe als Treibgase für die Herstellung von geschäumten Kunststoffen zu verwenden. Die internationale Patentanmeldung WO 92/00345 offenbart die Verwendung teilweise fluorierter Alkane mit 4 oder 5 Kohlenstoffatomen, welcher eine "Tertiärstruktur" aufweisen, als Treibmittel für die Herstellung von Polyurethan- und Polyisocyanurat-Schaumkunststoffen.

Die deutsche Offenlegungsschrift DE 44 22 714 A1 offenbart Zusammensetzungen, die 1,1,2-Trifluorethan enthalten, und die Verwendung derartiger Zusammensetzungen als Treibmittel zur Herstellung geschäumter Kunststoffe. Die internationale Patentanmeldung WO 96/14354 offenbart die Herstellung geschäumter Kunststoffe, wobei eine flüssige Treibmittelzusammensetzung eingesetzt wird, die unter Druck verflüssigtes Kohlendioxid enthält. Die Treibmittelzusammensetzung kann darüber hinaus Fluorchlorkohlenwasserstoffe und Fluorkohlenwasserstoffe enthalten, beispielsweise auch 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (R 365 mfc). Die deutsche Patentanmeldung 195 41 013 offenbart u. a. Treibmittelzusammensetzungen zur Herstellung von Polyurethan-Weichschaumstoffen. Die Treibmittelzusammensetzungen umfassen 50 bis 95 Gewichtsteile 1,1,1,2-Tetrafluorethan und 5 bis 50 Gewichtsteile 1,1-Difluorethan und/oder leicht flüchtige organische Verbindungen. Die internationale Patentanmeldung WO 96/30439 offenbart azeotrope Zusammensetzungen umfassend u. a. 1,1,1,4,4,4-Hexafluorbutan oder Perfluorhexan und bestimmte C5- oder C6-Kohlenwasserstoffe. Diese Zusammensetzungen können als Treibmittel für die Herstellung von Polyurethan-Hartschäumen verwendet werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben, welches unter einfacherer Verarbeitung die Herstellung von vorteilhaften, geschäumten Kunststoffen, insbesondere Polyurethan-Schäumen, anzugeben. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es weiterhin, Gemische ohne Flammpunkt anzugeben, mit welchen sich beispielsweise geschäumte Polymerkunststoffe mit qualitativ vorteilhaften Eigenschaften auf einfachere Weise erzeugen lassen.

Diese Aufgabe wird durch die vorliegende Erfindung gelöst.

Erfindungsgemäße, als Treibgas für die Herstellung geschäumter Kunststoffe brauchbare, Gemische enthalten oder bestehen aus 50 bis 99 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC 365 mfc) und 1 bis 50 Gew.-% mindestens eines Fluorkohlenwasserstoffes ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan.

1,1,1,3,3-Pentafluorbutan liegt an der Grenze zur Entflammbarkeit. Die erfindungsgemäßen Gemische zeichnen sich beispielsweise dadurch aus, daß sie keine entflammbaren Flüssigkeiten bei 20°C darstellen. Sie eignen sich besonders zur Anwendung als Treibgas für die Herstellung von geschäumten Kunststoffen, können aber auch für andere Zwecke wie beispielsweise als Kälte-, Lösungs- oder Reinigungsmittel eingesetzt werden.

Bevorzugte Gemische enthalten oder bestehen aus 80 bis 99 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1 bis 20 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und/oder 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, insbesondere Gemische, die 80 bis 99 Gew.-% 365 mfc und 1 bis 20 Gew.-% 134a und/oder 227ea enthalten oder daraus bestehen.

Besonders bevorzugte Gemische mit 134a enthalten oder bestehen aus 91 bis 95 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 5 bis 9 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan; aus den angegebenen Verbindungen in den angegebenen Mengen bestehende Gemische weisen einen Siedepunkt von 20°C auf.

Besonders bevorzugte Gemische mit 227ea sind solche, welche 80 bis 99 Gew.-% 365 mfc und 1 bis 20 Gew.-% 227ea, insbesondere 85 bis 89 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 11 bis 15 Gew.-% 1,1, 1,2,3,3,3-Heptafluorpropan enthalten oder daraus bestehen; aus den angegebenen Verbindungen in den zuletzt angegebenen Mengen bestehende Gemische weisen einen Siedepunkt im Bereich von ca. 23°C auf.

Hervorragend sind auch Gemische mit 245fa, die 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan aufweisen mit einem Siedepunkt im Bereich von 22°C. Diese Gemische ergeben bei der Anwendung besonders gute Dämmwerte.

Die erfindungsgemäßen Gemische liegen unter Standardbedingungen in flüssiger Form vor. Die bevorzugten Gemische sind z. B. bei Umgebungsdruck (ca. 1 atm) und 20°C flüssig. In dieser Form werden sie zweckmäßig eingesetzt, wenn sie in zu verschäumende Kunststoffe oder deren Vormischungen eingearbeitet werden sollen. Sie eignen sich besonders gut als Treibgas für die Herstellung von geschäumten Kunststoffen, beispielsweise auch nach dem Extrusionsverfahren. Bei diesem Verfahren werden die das Treibmittel enthaltenden Thermoplast-Kunststoffe direkt zu geschäumten Platten, Folien oder Profilen extrudiert. Die Kunststoffmasse schäumt unmittelbar nach Verlassen der Düse auf. Beispielsweise lassen sich XPS- und XPE-Schaumstoffe (Polystyrol- bzw. Polyethylen basierte Schaumstoffe) herstellen.

Besonders gut geeignet sind die erfindungsgemäßen Gemische zur Herstellung von Schaumstoffen auf Basis von Isocyanaten. Sie eignen sich sehr gut bei der Herstellung von insbesondere Hart-, aber auch Weichschäumen auf Isocyanat-Basis. Die Herstellung von Schaumstoffen auf Isocyanat-Basis ist bekannt. Ihre Herstellung und die dafür verwendbaren Grundmaterialien werden beispielsweise in der Europäischen Patentanmeldung EP-A-0 381 986; in "Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry", 5. Auflage, Band A 21, Seiten 665 bis 680; den internationalen Patentanmeldungen WO 92/00 345, 96/30 439, 96/14 354 und der deutschen Offenlegungsschrift DE 44 22 714 A1 offenbart.

Als Ausgangskomponenten können aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische und heterocyclische Polyisocyanate beispielsweise mit 2 bis 4 Isocyanat-Gruppen eingesetzt werden. Sie weisen einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 18 C-Atomen, einen cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 15 C-Atomen, einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 15 C-Atomen oder einen araliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 15 C-Atomen auf. Technisch besonders bevorzugte Ausgangskomponenten sind beispielsweise 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat, Diphenylmethandiisocyanat, Polymethylenpolyphenylisocyanat und deren Mischungen. Es können auch sogenannte "modifizierte Polyisocyanate" eingesetzt werden, welche Carbodiimidgruppen, Urethangruppen, Allophanatgruppen, Isocyanuratgruppen, Harnstoffgruppen oder Biuretgruppen enthalten.

Weitere Ausgangskomponenten sind Verbindungen mit mindestens 2 gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Wasserstoffatomen. Es handelt sich insbesondere um Verbindungen mit einem Molekulargewicht von 400 bis 10 000, welche vorzugsweise 2 bis 8 Hydroxylgruppen aufweisen und außerdem Aminogruppen, Thiolgruppen oder Carbonylgruppen aufweisen können. Besonders gut geeignet

sind Polyether, Polyester, Polycarbonate und Polyestera-
mide, die 2 bis 8 Hydroxylgruppen aufweisen.

Gegebenenfalls können auch Verbindungen als Aus-
gangskomponente eingesetzt werden, die als Kettenverlän-
gerungsmittel oder oder Vernetzungsmittel dienen und vor-
zugsweise 2 bis 8 gegenüber Isocyanaten reaktionsfähige
Wasserstoffatome aufweisen. Üblicherweise haben solche
Mittel ein Molekulargewicht von 32 bis 400. Anstelle oder
zusätzlich zu Hydroxylgruppen können auch Aminogrup-
pen, Thiolgruppen bzw. Carboxylgruppen vorhanden sein.

Gegebenenfalls können weitere Hilfs- und Zusatzmittel
mitverwendet werden. Beispielsweise kann man zusätzlich
chemische Treibmittel wie Wasser bzw. andere leicht flüch-
tige organische Substanzen als physikalisches Treibmittel
einsetzen. Einsetzbar sind auch Katalysatoren wie beispiels-
weise tertiäre Amine, wie Dimethylcyclohexylamin, und/
oder organische Metallverbindungen wie beispielsweise
Zinnsalze von Carbonsäuren. Es können oberflächenaktive
Zusatzstoffe wie Emulgatoren oder Schaumstabilisatoren,
beispielsweise Siloxanpolyethercopolymere eingesetzt wer-
den, Reaktionsverzögerer, Zellregler wie Paraffine, Fettalko-
hole oder Dimethylpolysiloxane, Pigmente, Farbstoffe,
Flammschutzmittel wie Phosphatester oder Phosphonate-
ster, wie beispielsweise Trischloriso-propylphosphat. Ein-
setzbar sind weiterhin Stabilisatoren gegen Alterungs- und
Witterungseinflüsse, Weichmacher, Füllstoffe, Farbstoffe,
Antistatika, Nukleierungsmittel, Porenregler-substanzen
oder biozid wirksame Wirkstoffe.

Gut geeignete Katalysatoren sind beispielsweise in der in-
ternationalen Patentanmeldung WO 96/14354 genannt.
Dazu zählen organische Amine, Aminoalkohole und Ami-
noether wie Morphinverbindungen, beispielsweise Dime-
thylcyclohexylamin, Diethanolamin, 2-Dimethylamino-
ethyl-3-dimethylaminopropyl-ether, 2-Dimethylaminoethyl-
ether, 2,2-Dimorpholinodiethyl-ether, N,N-Dimethylami-
noethylmorpholin, N-Dimethylmorpholin. Auch metallor-
ganische Verbindungen wie beispielsweise Zinn-, Kobalt-
oder Eisenverbindungen sind brauchbar als Katalysator.
Einsetzbar ist beispielsweise Zinndioctoat, Kobalt-naphthe-
nat, Dibutylzinndilaurat und Eisenacetylacetat.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Treibmittel
zur Herstellung geschäumter Kunststoffe, die auf einem zur
Verschäumung effektiven Gehalt des erfindungsgemäßen
Gemisches als Treibgas basieren. Dabei können die Treib-
mittel aus dem erfindungsgemäßen Gemisch bestehen. Die
Treibmittel können neben den erfindungsgemäßen Gemi-
schen Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten wie Wasser, einen
oder mehrere Katalysatoren, Flammschutzmittel, Emulga-
toren, Schaumstabilisatoren, Bindemittel, Vernetzungsmittel,
UV-Stabilisatoren, Nukleierungsmittel und gegebenenfalls
weitere Treibgase.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind bei Verwen-
dung der erfindungsgemäßen Gemische erhaltene Kunst-
stoffschäume, insbesondere solche, die in geschlossenen
Zellen erfindungsgemäßes Gemisch enthalten. Bevorzugt
sind entsprechende erfindungsgemäße Polyurethan-Hart-
schäume. Sie lassen sich aus verschäumbaren Mischungen
herstellen, welche 1 bis 50 Gew.-% des erfindungsgemäßen
Gemisches als Treibgas, bezogen auf Polyolkomponente,
enthalten.

Auch Polyurethan-Weichschäume können unter Verwen-
dung der erfindungsgemäßen Gemische als Treibgase herge-
stellt werden. Sie lassen sich aus an sich bekannten Roh-
stoff-Mischungen erzeugen, welche 1 bis 35 Gew.-% des er-
findungsgemäßen Gemisches als Treibgas, bezogen auf die
als 100 Gew.-% gesetzte Polyolkomponente, enthalten.

Die erfindungsgemäßen Gemische weisen den Vorteil
auf, daß sie nicht brennbare Flüssigkeiten sind. Hingegen

steht reines 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan an der Schwelle zwi-
schen brennbaren und nichtbrennbaren Substanzen. Außer-
dem hat es einen für manche Anwendungen zu hohen Siede-
punkt. Die erfindungsgemäßen Gemische weisen den weite-
ren Vorteil auf, daß sie als Treibmittel für Polyurethan-
Schäume Vorteile und eine einfachere Verarbeitung mit sich
bringen können. Besonders günstig sind die angegebenen
Gemische von R 365 mfc mit R 134a im Gewichtsverhältnis
93 : 7 mit einem Siedepunkt von ca. 20°C sowie Gemische
von R 365 mfc und R 227ea im Verhältnis 87 : 13 mit einem
scheinbaren Siedepunkt von ca. 23°C. Derartige Gemische
entsprechen in ihrem Siedepunkt dem früher verwendeten R
11. Die Nichtbrennbarkeit der erfindungsgemäßen Gemi-
sche bedeutet für die Anwendung den Status eines Sicher-
heitstreibmittels wie er vormals für R 11 zugesprochen war.
Durch Anpassung des effektiven Siedepunktes der Treib-
gase an die Rezeptur konnte die Qualität der erhaltenen
Schäume hinsichtlich des Dämmverhaltens verbessert wer-
den, insbesondere bei der Anwendung für tiefe Temperatu-
ren. So wird die Kondensation bei niedrigen Temperaturen
verringert oder vermieden. Dementsprechend eignen sich
die Schaumstoffe, insbesondere die Polyurethan-Schaum-
stoffe, die unter Verwendung eines erfindungsgemäßen
Treibgases hergestellt worden sind, besonders gut für
Dämmzwecke im Bau- und Wohnbereich, insbesondere
auch deshalb, weil die in geschlossenen Zellen enthaltenen
Zellgase eine hohe Wärmeisolierung mit sich bringen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher
erläutern, ohne sie jedoch in ihrem Umfang zu begrenzen.

Beispiele

Beispiel 1

Herstellung eines Gemisches von 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan
(R 365 mfc) und 1,1,1,2-Tetrafluorethan (R 134a)

465 g R 365 mfc wurde in einem Druckbehälter vorgelegt
und 35 g R 134a dazugegeben. Es resultiert ein flüssiges Ge-
misch mit einem Siedepunkt von etwa 20°C.

Beispiel 2

Herstellung eines Gemisches von 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan
und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (R 227ea)

435 g R 365 mfc wurde in einem Druckbehälter vorgelegt
und 65 g R 227ea dazugegeben. Es resultiert ein flüssiges
Gemisch mit einem Siedepunkt von etwa 23°C.

Beispiel 3

Herstellung eines Polyurethan-Hartschaumes mit R
365mf/R 134a als Treibgas

Ansatz:

- 1) Gemisch aus
100 g Polyolmischung aus Polyetherpolyolen und ein-
nem aromatischen bromierten Polyetherpolyol, Hydro-
xylzahl 450
20 g Tris-Chlorpropylphosphat (als Flammschutzmit-
tel)
2 g Dimethylcyclohexylamin (als Katalysator)
1,5 g Siloxanpolyethercopolymer (als Schaumstabi-
sator)
1 g Wasser
29 g des gemäß Beispiel 1 hergestellten Gemisches (93

Teile 365 mfc und 7 Teile R 134a)
2) 131 g 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan

Die unter 1) genannten Stoffe wurden vermischt und das erhaltene Gemisch wurde mit dem Diisocyanat vermischt und zu einem PUR-Hartschaum verschäumt.

Der Schaumstoff hat eine Dichte von 35 kg/m³.

Beispiel 4

Herstellung eines PUR-Hartschaumes mit R 365 mfc/R 227ea als Treibgas

Beispiel 3 wurde wiederholt. Als Treibgas wurden 30 g des gemäß Beispiel 2 hergestellten Gemisches eingesetzt.

Der erhaltene Schaumstoff entsprach in seiner Dichte dem gemäß Beispiel 3 erhaltenen Schaumstoff.

Beispiel 5

Herstellung eines PUR-Hartschaumes mit R 365 mfc/R 134a als Treibgas unter Mitverwendung von Glycerin als Polyol

Ansatz:

- 1) Gemisch aus
100 g Polyolkomponente aus einer Mischung von Polyetherpolyolen und einem aromatischen bromierten Polyetherpolyol, Hydroxylzahl 450
11 g Dimethylmethylphosphonat
1,8 g einer Katalysatormischung
2 g Siloxanpolyethercopolymer
1 g Wasser
32 g des gemäß Beispiel 1 hergestellten Gemisches aus R 365 mfc/R 134a
- 2) 170 g 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan

Das durch Vermischen der unter 1. genannten Komponenten erhaltene Gemisch wurde mit der Diisocyanat-Verbindung verschäumt. Bei der Verschäumung entstand ein harter PUR-Schaum mit einer Rohdichte von 33 kg/m³.

Beispiel 6

PUR-Hartschaum mit R 365mfc/R 227ea

Beispiel 5 wurde wiederholt. Jedoch wurden diesmal 37 g des in Beispiel 2 hergestellten Gemisches als physikalisches Treibgas eingesetzt. Die Dichte des Schaumes betrug 30 g/l.

Beispiel 7

Herstellung eines Weichschaumes

Ansatz:

- 1) Gemisch aus
100 g eines Polyetherpolyolen der Hydroxylzahl 56
0,05 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator
2 g Siloxanpolyethercopolymer
1 g Wasser
10 g des gemäß Beispiel 1 hergestellten Gemisches aus R 365 mfc/R 134a-Gemisches
- 2) 42 g Toluylendiisocyanat

Die Ausgangsstoffe wurden vermischt und verschäumt. Der entstandene PUR-Weichschaum besaß eine Roh-

dichte von 22 kg/m³.

Beispiel 8

Herstellung eines PUR-Weichschaumes

Beispiel 7 wurde wiederholt, jedoch unter Verwendung von 12 g des Gemisches gemäß Beispiel 2.

Die Rohdichte des Schaumes betrug 22 kg/m³.

Patentansprüche

1. Gemisch enthaltend oder bestehend aus 50 bis 99 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1 bis 50 Gew.-% mindestens eines Fluorkohlenwasserstoffes ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan.
2. Gemische nach Anspruch 1, enthaltend oder bestehend aus 80 bis 99 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1 bis 20 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3-Hexafluorpropan und/oder 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan.
3. Gemisch nach Anspruch 2, enthaltend oder bestehend aus 91 bis 95 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 5 bis 9 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan mit einem Siedepunkt im Bereich von 20°C.
4. Gemisch nach Anspruch 2, enthaltend oder bestehend aus 85 bis 89 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 11 bis 15 Gew.-% 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan mit einem Siedepunkt im Bereich von 23°C.
5. Gemische aus 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan mit einem Siedepunkt von 22°C.
6. Gemische nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie unter Standardbedingungen in flüssiger Form vorliegen.
7. Verwendung von Gemischen der Ansprüche 1 bis 6 als Treibgas für die Herstellung von geschäumten Kunststoffen, vorzugsweise Polyurethan-Schaumstoffen und XPS/XPE-Schaumstoffen.
8. Verwendung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch die Anwendung zur Herstellung von Polyurethan-Hartschaumstoffen.
9. Verfahren zur Herstellung von geschäumten Kunststoffen unter Verwendung eines physikalischen Treibmittels auf Basis von Polyfluoralkan-Treibgasen, dadurch gekennzeichnet, daß man ein physikalisches Treibmittel mit einem Treibgas auf Basis der Gemische der Ansprüche 1 bis 6 einsetzt.
10. Treibmittel zur Herstellung geschäumter Kunststoffe, basierend auf einem zur Verschäumung effektiven Gehalt eines Gemisches der Ansprüche 1 bis 6 als Treibgas.



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Patentschrift**
⑩ **DE 197 25 360 C 2**

⑤① Int. Cl.⁶:
C 07 C 19/08
C 08 J 9/14
C 08 G 71/04

⑳ Aktenzeichen: 197 25 360.1-42
㉔ Anmeldetag: 16. 6. 97
㉕ Offenlegungstag: 25. 6. 98
㉖ Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 23. 12. 99

DE 197 25 360 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑥⑥ Innere Priorität:
196 52 437. 7 17. 12. 96

⑦③ Patentinhaber:
Solvay Fluor und Derivate GmbH, 30173 Hannover,
DE

⑦② Erfinder:
Krücke, Werner, 30163 Hannover, DE; Zipfel, Lothar,
Dr., 30880 Laatzen, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DD 2 98 419 A5
WO 96 12 758 A1

⑥④ Gemische mit 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan

⑥⑦ Gemisch bestehend aus 50 bis 99 Gew.-%
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1 bis 50 Gew.-% minde-
stens eines Fluorkohlenwasserstoffes ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus 1,1,1,2-Tetrafluorethan,
1,1,1,3,3-Pentafluorpropan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan
und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan.

DE 197 25 360 C 2

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft Gemische mit 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und ihre Verwendung bei der Herstellung geschäumter Kunststoffe.

Es ist bereits bekannt, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe als Treibgase für die Herstellung von geschäumten Kunststoffen zu verwenden. Die internationale Patentanmeldung WO 92/00345 offenbart die Verwendung teilweise fluorierter Alkane mit 4 oder 5 Kohlenstoffatomen, welcher eine "Tertiärstruktur" aufweisen, als Treibmittel für die Herstellung von Polyurethan- und Polyisocyanurat-Schaumkunststoffen.

Die DD-PS 298 419 offenbart, daß Polyfluoralkane mit drei bis sieben Kohlenstoffatomen und mindestens zwei Fluoratomen als Treibgase für Kunststoff-Schaumstoffe, beispielsweise Polyurethan-Schaumstoffe, brauchbar sind. 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan ist als Beispiel für ein solches Treibgas genannt.

Die deutsche Offenlegungsschrift DE 44 22 714 A1 offenbart Zusammensetzungen, die 1,1,2-Trifluorethan enthalten, und die Verwendung derartiger Zusammensetzungen als Treibmittel zur Herstellung geschäumter Kunststoffe. Die internationale Patentanmeldung WO 96/14354 offenbart die Herstellung geschäumter Kunststoffe, wobei eine flüssige Treibmittelzusammensetzung eingesetzt wird, die unter Druck verflüssigtes Kohlendioxid enthält. Die Treibmittelzusammensetzung kann darüber hinaus Fluorchlorkohlenwasserstoffe und Fluorkohlenwasserstoffe enthalten, beispielsweise auch 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc). Die deutsche Patentanmeldung 195 41 013 offenbart u. a. Treibmittelzusammensetzungen zur Herstellung von Polyurethan-Weichschaumstoffen. Die Treibmittelzusammensetzungen umfassen 50 bis 95 Gewichtsteile 1,1,1,2-Tetrafluorethan und 5 bis 50 Gewichtsteile 1,1-Difluorethan und/oder leicht flüchtige organische Verbindungen. Die internationale Patentanmeldung WO 96/30439 offenbart azeotrope Zusammensetzungen umfassend u. a. 1,1,1,4,4,4-Hexafluorbutan oder Perfluorhexan und bestimmte C5- oder C6-Kohlenwasserstoffe. Diese Zusammensetzungen können als Treibmittel für die Herstellung von Polyurethan-Hartschäumen verwendet werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben, welches unter einfacherer Verarbeitung die Herstellung von vorteilhaften, geschäumten Kunststoffen, insbesondere Polyurethan-Schäumen, anzugeben. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es weiterhin, Gemische ohne Flammpunkt anzugeben, mit welchen sich beispielsweise geschäumte Polymerkunststoffe mit qualitativ vorteilhaften Eigenschaften auf einfachere Weise erzeugen lassen.

Diese Aufgabe wird durch die vorliegende Erfindung gelöst.

Erfindungsgemäße, als Treibgas für die Herstellung geschäumter Kunststoffe brauchbare, Gemische bestehen aus 50 bis 99 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und 1 bis 50 Gew.-% mindestens eines Fluorkohlenwasserstoffes ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan.

1,1,1,3,3-Pentafluorbutan liegt an der Grenze zur Entflammbarkeit. Die erfindungsgemäßen Gemische zeichnen sich beispielsweise dadurch aus, daß sie keine entflammbaren Flüssigkeiten bei 20°C darstellen. Sie eignen sich besonders zur Anwendung als Treibgas für die Herstellung von geschäumten Kunststoffen, können aber auch für andere Zwecke wie beispielsweise als Kälte-, Lösungs- oder Reinigungsmittel eingesetzt werden.

Bevorzugte Gemische bestehen aus 80 bis 99 Gew.-%

1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1 bis 20 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und/oder 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, insbesondere Gemische, die aus 80 bis 99 Gew.-% HFC-365mfc und 1 bis 20 Gew.-% HFC-134a und/oder HFC-227ea bestehen.

Besonders bevorzugte Gemische mit HFC-134a bestehen aus 91 bis 95 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 5 bis 9 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan; aus den angegebenen Verbindungen in den angegebenen Mengen bestehende Gemische weisen einen Siedepunkt von 20°C auf.

Besonders bevorzugte Gemische mit HFC-227ea sind solche, welche aus 80 bis 99 Gew.-% 365mfc und 1 bis 20 Gew.-% HFC-227ea, insbesondere 85 bis 89 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 11 bis 15 Gew.-% 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan bestehen; aus den angegebenen Verbindungen in den zuletzt angegebenen Mengen bestehende Gemische weisen einen Siedepunkt im Bereich von ca. 23°C auf.

Hervorragend sind auch Gemische mit HFC-245fa, die 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan aufweisen mit einem Siedepunkt im Bereich von 22°C. Diese Gemische ergeben bei der Anwendung besonders gute Dämmwerte.

Die erfindungsgemäßen Gemische liegen unter Standardbedingungen in flüssiger Form vor. Die bevorzugten Gemische sind z. B. bei Umgebungsdruck (ca. 1 atm) und 20°C flüssig. In dieser Form werden sie zweckmäßig eingesetzt, wenn sie in zu verschäumende Kunststoffe oder deren Vormischungen eingearbeitet werden sollen. Sie eignen sich besonders gut als Treibgas für die Herstellung von geschäumten Kunststoffen, beispielsweise auch nach dem Extrusionsverfahren. Bei diesem Verfahren werden die das Treibmittel enthaltenden Thermoplast-Kunststoffe direkt zu geschäumten Platten, Folien oder Profilen extrudiert. Die Kunststoffmasse schäumt unmittelbar nach Verlassen der Düse auf. Beispielsweise lassen sich XPS- und XPE-Schaumstoffe (Polystyrol- bzw. Polyethylen basierte Schaumstoffe) herstellen.

Besonders gut geeignet sind die erfindungsgemäßen Gemische zur Herstellung von Schaumstoffen auf Basis von Isocyanaten. Sie eignen sich sehr gut bei der Herstellung von insbesondere Hart-, aber auch Weichschäumen auf Isocyanat-Basis. Die Herstellung von Schaumstoffen auf Isocyanat-Basis ist bekannt. Ihre Herstellung und die dafür verwendbaren Grundmaterialien werden beispielsweise in der Europäischen Patentanmeldung EP-A-0 381 986; in "Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry", 5. Auflage, Band A 21, Seiten 665 bis 680; den internationalen Patentanmeldungen WO 92/00345, 96/30439, 96/14354 und der deutschen Offenlegungsschrift DE 44 22 714 A1 offenbart.

Als Ausgangskomponenten können aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische und heterocyclische Polyisocyanate beispielsweise mit 2 bis 4 Isocyanat-Gruppen eingesetzt werden. Sie weisen einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 18 C-Atomen, einen cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 15 C-Atomen, einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 15 C-Atomen oder einen araliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 15 C-Atomen auf. Technisch besonders bevorzugte Ausgangskomponenten sind beispielsweise 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat, Diphenylmethandiisocyanat, Polymethylenpolyphenylisocyanat und deren Mischungen. Es können auch sogenannte "modifizierte Polyisocyanate" eingesetzt werden, welche Carbodiimidgruppen, Urethangruppen, Allophanatgruppen, Isocyanuratgruppen, Harnstoffgruppen oder Biuretgruppen enthalten.

Weitere Ausgangskomponenten sind Verbindungen mit mindestens 2 gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Was-

serstoffatomen. Es handelt sich insbesondere um Verbindungen mit einem Molekulargewicht von 400 bis 10.000, welche vorzugsweise 2 bis 8 Hydroxylgruppen aufweisen und außerdem Aminogruppen, Thiolgruppen oder Carboxylgruppen aufweisen können. Besonders gut geeignet sind Polyether, Polyester, Polycarbonate und Polyesteramide, die 2 bis 8 Hydroxylgruppen aufweisen.

Gegebenenfalls können auch Verbindungen als Ausgangskomponente eingesetzt werden, die als Kettenverlängerungsmittel oder Vernetzungsmittel dienen und vorzugsweise 2 bis 8 gegenüber Isocyanaten reaktionsfähige Wasserstoffatome aufweisen. Üblicherweise haben solche Mittel ein Molekulargewicht von 32 bis 400. Anstelle oder zusätzlich zu Hydroxylgruppen können auch Aminogruppen, Thiolgruppen bzw. Carboxylgruppen vorhanden sein.

Gegebenenfalls können weitere Hilfs- und Zusatzmittel mitverwendet werden. Beispielsweise kann man zusätzlich chemische Treibmittel wie Wasser bzw. andere leicht flüchtige organische Substanzen als physikalisches Treibmittel einsetzen. Einsetzbar sind auch Katalysatoren wie beispielsweise tertiäre Amine, wie Dimethylcyclohexylamin, und/oder organische Metallverbindungen wie beispielsweise Zinnsalze von Carbonsäuren. Es können oberflächenaktive Zusatzstoffe wie Emulgatoren oder Schaumstabilisatoren, beispielsweise Siloxanpolyethercopolymere eingesetzt werden, Reaktionsverzögerer, Zellregler wie Paraffine, Fettalkohole oder Dimethylpolysiloxane, Pigmente, Farbstoffe, Flammenschutzmittel wie Phosphatester oder Phosphonatester, wie beispielsweise Trischlorisopropylphosphat. Einsetzbar sind weiterhin Stabilisatoren gegen Alterungs- und Witterungseinflüsse, Weichmacher, Füllstoffe, Farbstoffe, Antistatika, Nukleierungsmittel, Porenregler-substanzen oder biozid wirksame Wirkstoffe.

Gut geeignete Katalysatoren sind beispielsweise in der internationalen Patentanmeldung WO 96/14354 genannt. Dazu zählen organische Amine, Aminoalkohole und Aminoether wie Morphinverbindungen, beispielsweise Dimethylcyclohexylamin, Diethanolamin, 2-Dimethylaminoethyl-3-dimethylaminopropylether, 2-Dimethylaminoethyl-2,2-Dimorpholinodiethylether, N,N-Dimethylaminoethylmorpholin, N-Dimethylmorpholin. Auch metallorganische Verbindungen wie beispielsweise Zinn-, Kobalt- oder Eisenverbindungen sind brauchbar als Katalysator. Einsetzbar ist beispielsweise Zinndioctoat, Kobaltnaphthenat, Dibutylzinndilaurat und Eisenacetonylacetat.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Treibmittel zur Herstellung geschäumter Kunststoffe, die auf einem zur Verschäumung effektiven Gehalt des erfindungsgemäßen Gemisches als Treibgas basieren. Dabei können die Treibmittel aus dem erfindungsgemäßen Gemisch bestehen. Die Treibmittel können neben den erfindungsgemäßen Gemischen Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten wie Wasser, einen oder mehrere Katalysatoren, Flammenschutzmittel, Emulgatoren, Schaumstabilisatoren, Bindemittel, Vernetzungsmittel, UV-Stabilisatoren, Nukleierungsmittel und gegebenenfalls weitere Treibgase.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind bei Verwendung der erfindungsgemäßen Gemische erhaltene Kunststoffschäume, insbesondere solche, die in geschlossenen Zellen erfindungsgemäßes Gemisch enthalten. Bevorzugt sind entsprechende erfindungsgemäße Polyurethan-Hartschäume. Sie lassen sich aus verschäumbaren Mischungen herstellen, welche 1 bis 50 Gew.-% des erfindungsgemäßen Gemisches als Treibgas, bezogen auf Polyolkomponente, enthalten.

Auch Polyurethan-Weichschäume können unter Verwendung der erfindungsgemäßen Gemische als Treibgase hergestellt werden. Sie lassen sich aus an sich bekannten Roh-

stoff-Mischungen erzeugen, welche 1 bis 35 Gew.-% des erfindungsgemäßen Gemisches als Treibgas, bezogen auf die als 100 Gew.-% gesetzte Polyolkomponente, enthalten.

Die erfindungsgemäßen Gemische weisen den Vorteil auf, daß sie nicht brennbare Flüssigkeiten sind. Hingegen steht reines 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan an der Schwelle zwischen brennbaren und nichtbrennbaren Substanzen. Außerdem hat es einen für manche Anwendungen zu hohen Siedepunkt. Die erfindungsgemäßen Gemische weisen den weiteren Vorteil auf, daß sie als Treibmittel für Polyurethan-Schäume Vorteile und eine einfachere Verarbeitung mit sich bringen können. Besonders günstig sind die angegebenen Gemische von HFC-365mfc mit HFC-134a im Gewichtsverhältnis 93 : 7 mit einem Siedepunkt von ca. 20°C sowie Gemische von HFC-365mfc und HFC-227ea im Verhältnis 87 : 13 mit einem scheinbaren Siedepunkt von ca. 23°C. Derartige Gemische entsprechen in ihrem Siedepunkt dem früher verwendeten CFC-11. Die Nichtbrennbarkeit der erfindungsgemäßen Gemische bedeutet für die Anwendung den Status eines Sicherheitstreibmittels wie er vormals für CFC-11 zugesprochen war. Durch Anpassung des effektiven Siedepunktes der Treibgase an die Rezeptur konnte die Qualität der erhaltenen Schäume hinsichtlich des Dämmverhaltens verbessert werden, insbesondere bei der Anwendung für tiefe Temperaturen. So wird die Kondensation bei niedrigen Temperaturen verringert oder vermieden. Dementsprechend eignen sich die Schaumstoffe, insbesondere die Polyurethan-Schaumstoffe, die unter Verwendung eines erfindungsgemäßen Treibgases hergestellt worden sind, besonders gut für Dämmzwecke im Bau- und Wohnbereich, insbesondere auch deshalb, weil die in geschlossenen Zellen enthaltenen Zellgase eine hohe Wärmeisolierung mit sich bringen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern, ohne sie jedoch in ihrem Umfang zu begrenzen.

Beispiele

Beispiel 1:

Herstellung eines Gemisches von 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und 1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFC-134a)

465 g HFC-365mfc wurde in einem Druckbehälter vorgelegt und 35 g HFC-134a dazugegeben. Es resultiert ein flüssiges Gemisch mit einem Siedepunkt von etwa 20°C.

Beispiel 2:

Herstellung eines Gemisches von 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea)

435 g HFC-365mfc wurde in einem Druckbehälter vorgelegt und 65 g HFC-227ea dazugegeben. Es resultiert ein flüssiges Gemisch mit einem Siedepunkt von etwa 23°C.

Beispiel 3:

Herstellung eines Polyurethan-Hartschaumes mit HFC-365mfc/HFC-134a als Treibgas

Ansatz:

1.) Gemisch aus 100 g Polyolmischung aus Polyetherpolyolen und einem aromatischen bromierten Polyetherpolyol, Hydroxylzahl 450
20 g Tris-Chlorpropylphosphat (als Flammenschutzmit-

tel)
 2 g Dimethylcyclohexylamin (als Katalysator)
 1,5 g Siloxanpolyethercopolymer (als Schaumstabilisator)
 1 g Wasser
 29 g des gemäß Beispiel 1 hergestellten Gemisches (93 Teile HFC-365mfc und 7 Teile HFC-134a)
 2.) 131 g 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan

Die unter 1.) genannten Stoffe wurden vermischelt und das erhaltene Gemisch wurde mit dem Diisocyanat vermischelt und zu einem PUR-Hartschaum verschäumt.

Der Schaumstoff hat eine Dichte von 35 kg/m³.

Beispiel 4:

Herstellung eines PUR-Hartschaumes mit HFC-365mfc/HFC-227ea als Treibgas

Beispiel 3 wurde wiederholt. Als Treibgas wurden 30 g des gemäß Beispiel 2 hergestellten Gemisches eingesetzt. Der erhaltene Schaumstoff entsprach in seiner Dichte dem gemäß Beispiel 3 erhaltenen Schaumstoff.

Beispiel 5:

Herstellung eines PUR-Hartschaumes mit HFC-365mfc/HFC-134a als Treibgas unter Mitverwendung von Glycerin als Polyol

Ansatz:

1. Gemisch aus
 100 g Polyolkomponente aus einer Mischung von Polyetherpolyolen und einem aromatischen bromierten Polyetherpolyol, Hydroxylzahl 450
 11 g Dimethylmethylphosphonat
 1,8 g einer Katalysatormischung
 2 g Siloxanpolyethercopolymer
 1 g Wasser
 32 g des gemäß Beispiel 1 hergestellten Gemisches aus HFC-365mfc/HFC-134a
 2.) 170 g 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan

Das durch Vermischen der unter 1. genannten Komponenten erhaltene Gemisch wurde mit der Diisocyanat-Verbindung verschäumt. Bei der Verschäumung entstand ein harter PUR-Schaum mit einer Rohdichte von 33 kg/m³.

Beispiel 6:

PUR-Hartschaum mit HFC-365mfc/HFC-227ea

Beispiel 5 wurde wiederholt. Jedoch wurden diesmal 37 g des in Beispiel 2 hergestellten Gemisches als physikalisches Treibgas eingesetzt. Die Dichte des Schaumes betrug 30 g/l.

Beispiel 7:

Herstellung eines Weichschaumes

Ansatz:

1. Gemisch aus
 100 g eines Polyetherpolyolen der Hydroxylzahl 56
 0,05 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator
 2 g Siloxanpolyethercopolymer
 10 g des gemäß Beispiel 1 hergestellten Gemisches aus

HFC-365mfc/HFC-134a-Gemisches

2.) 42 g Toluylendiisocyanat

Die Ausgangsstoffe wurden vermischelt und verschäumt. Der entstandene PUR-Weichschaum besaß eine Rohdichte von 22 kg/m³.

Beispiel 8:

Herstellung eines PUR-Weichschaumes

Beispiel 7 wurde wiederholt, jedoch unter Verwendung von 12 g des Gemisches gemäß Beispiel 2.

Die Rohdichte des Schaumes betrug 22 kg/m³.

Patentansprüche

1. Gemisch bestehend aus 50 bis 99 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1 bis 50 Gew.-% mindestens eines Fluorkohlenwasserstoffes ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan.
2. Gemisch nach Anspruch 1, bestehend aus 80 bis 99 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 1 bis 20 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und/oder 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan.
3. Gemisch nach Anspruch 2, bestehend aus 91 bis 95 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 5 bis 9 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan mit einem Siedepunkt im Bereich von 20°C.
4. Gemisch nach Anspruch 2, bestehend aus 85 bis 89 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 11 bis 15 Gew.-% 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan mit einem Siedepunkt im Bereich von 23°C.
5. Gemisch aus 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan und 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan mit einem Siedepunkt von 22°C.
6. Gemisch nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es unter Standardbedingungen in flüssiger Form vorliegt.
7. Verwendung von Gemischen der Ansprüche 1 bis 6 als Treibgas für die Herstellung von geschäumten Kunststoffen, vorzugsweise Polyurethan-Schaumstoffen und XPS/XPE-Schaumstoffen.
8. Verwendung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch die Anwendung zur Herstellung von Polyurethan-Hartschaumstoffen.
9. Verfahren zur Herstellung von geschäumten Kunststoffen unter Verwendung eines physikalischen Treibmittels auf Basis von Polyfluoralkan-Treibgasen, dadurch gekennzeichnet, daß man ein physikalisches Treibmittel mit einem Treibgas auf Basis der Gemische der Ansprüche 1 bis 6 einsetzt.
10. Treibmittel zur Herstellung geschäumter Kunststoffe, basierend auf einem zur Verschäumung effektiven Gehalt eines Gemisches der Ansprüche 1 bis 6 als Treibgas.